

Carbonless paper, bottom sheet, coated on the front
 Selbstdurchschreibepapier, Endblatt, vorderseitig gestrichen
 Papier autocopiant, dernière feuille, couché au recto

Basis Weight Flächengewicht Grammage	ISO 536	g/m ²	57	75	80	90	130	173
Thickness / Caliper Dicke Epaisseur	ISO 534	µm	67	88	90	107	138	198
Roughness (Bekk) Rauheit (Bekk) Rugosité (Bekk)	ISO 5627	sec.	90	80	80	40	60	40
ISO Brightness R457 ISO-Weiße / Helligkeit R457 ISO Blancheur R457	ISO 2470	%	99	93	93	95	95	95
Moisture content Absolute Feuchte Humidité absolue	ISO 287	%	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8

All properties are according to mill measurements that may be subject to fluctuations which are customary within the industry.
 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
 Toutes les spécifications sont des valeurs indicatives du fabricant qui peuvent être sujettes à des fluctuations qui sont d'usage dans l'industrie.

Applications/ Anwendungen/ Applications

- Delivery notes, Invoices, Waybills, Sales receipts, Business documents
- Lieferscheine, Rechnungen, Frachtbriefe, Quittungen, Geschäftsunterlagen
- Bons de livraison, Factures, Bordereaux de transport, Recettes, Documents d'entreprise

Environmental product certificates and information/ Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen/ Certificats de produit et informations techniques

- FSC[®]
- Elemental chlorine free/ Elementarchlorfrei gebleicht/ Elemental chlorine free (ECF)



Supplier certificates/ Hersteller-Zertifikate/ Certificats du fabricant

- FSC[®]
- PEFC
- Environmental Management System/ Umweltmanagementsystem/ Système de management environnemental (ISO 14001)
- Quality Management System/ Qualitätsmanagementsystem/ Système de management de la qualité (ISO 9001)
- Energy management/ Energiemanagement/ Performance énergétique (ISO 50001)

Can be subject to printing errors and modifications/ Druckfehler und Änderungen vorbehalten/ Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications